



J-GREEN®

環境配慮型商品

- 自然環境に配慮した製品を「J-GREEN」として選定し、提案いたします。
- 国内および海外においても拡大するグリーン製品需要に応えるべく、広く世の中への普及を目指します。



環境に配慮した美観追及型合板

白樺 (コア単板 ラーチ)
JAS 普通合板・構造用合板
FSC® 100%

1.0 mm厚以上の表裏単板を使用することで重厚感のある仕上がり。
 木目の細かい欧州白樺は白く美観性に優れています。
 森林認証商品として次世代につながる万能性のある合板です。
 構造用合板は内装用構造用合板として使用できます。

構成材料	欧州産白樺単板 / ロシア産ラーチ単板
認証・認定	JAS F★★★★ FSC® 100%
性能・品質	T1 G1 / T1 G2 特類 2級 B-C
規格	9.0 mm × 910 × 1820 12 mm × 910 × 1820
特長	環境性・美観性・万能性

曲げ性能評価 試験結果 N数=2の平均値 [標準偏差]

品名・等級・サイズ	比重	曲げ強度 (N/mm)	曲げヤング係数 (N/mm)
白樺 (コア単板 ラーチ)	1枚目 0.68	67.2 [1.7]	8938 [123]
構造用合板 B-C TS / F4S	2枚目 0.68	59.7 [6.0]	8311 [496]
11.5 mm × 910 × 1820	3枚目 0.64	68.4 [4.0]	8752 [265]
南洋材 (ラワン)	1枚目 0.58	58.5 [1.7]	9230 [312]
構造用合板 B-C TS / F4S	2枚目 0.73	50.0 [15.9]	8410 [152]
11.5 mm × 910 × 1820	3枚目 0.70	62.5 [3.6]	8269 [122]
JAS規格 構造用合板2級		なし	5000以上


※試験値であり保証値ではありません。



白樺（コア単板 ラーチ） JAS 普通合板


品名	白樺（コア単板 ラーチ） JAS 普通合板
性能・品質	T1 G1 F★★★★★
規格	9.0 mm × 910 × 1820 / 12 mm × 910 × 1820
主な用途	内装（現し）・木工

[単板構成] 5 プライ (9.0 mm / 12 mm)



品名	白樺（コア単板 ラーチ） JAS 普通合板
性能・品質	T1 G2 F★★★★★
規格	9.0 mm × 910 × 1820 / 12 mm × 910 × 1820
主な用途	内装（現し）・木工

[単板構成] 7 プライ (12 mm)




※12 mm は 5 プライの場合と 7 プライの場合がございます。


白樺（コア単板 ラーチ） JAS 構造用合板

品名	白樺（コア単板 ラーチ） JAS 構造用合板
性能・品質	特類 2級 B-C F★★★★★
規格	12 mm × 910 × 1820
主な用途	下地・耐力面材

[単板構成] 5 プライ



[単板構成] 7 プライ



※5 プライの場合と 7 プライの場合がございます。

■ J-GREEN 事業に関するお問い合わせは



ジャパン建材株式会社

東京都江東区新木場 1-7-22 新木場タワー 11階 TEL:03-5534-3711

<http://www.jkenzai.co.jp/>

■ ご用命は